

Stránka číslo: 01



- Složení** Disperze pigmentů a plniv v roztoku aldehydové pryskyřice v organických rozpouštědlech.
- Vlastnosti a použití** Univerzální tónovací koncentrát, který je prakticky kompatibilní s většinou nátěrových hmot na různých bázích (syntetické na vzduchu schnoucí NH, vypalovací NH, polyuretanové NH, epoxidové NH). Doporučeno používat výhradně v tónovacím systému HOSTEMIX.
- Odstíny** 13 základních odstínových koncentrátů  
2 plniče (pro alkydové NH a polyuretanové NH)  
1 hliníkový koncentrát pro výrobu metalických odstínů (RAL 9006, RAL 9007 atd.)

**Fyzikální parametry**

Název	Odstín	Color index	Hustota g/cm <sup>3</sup>	ONL % hmotn.	VOC g/kg	TOC g/kg
P2013/1800	plnič A	-	1,40	70	300	272
P2013/1801	bílá	PW 6	1,80	80	200	130
P2013/1830	violet	PV 23	1,03	50	500	318
P2013/1841	modrá	PB 15:3	1,10	58	420	274
P2013/1859	zelená	PG 7	1,14	58	420	274
P2013/1867	okr	PY 42	1,50	72	280	191
P2013/1868	žlutá	PY53+PY74	1,33	68	320	210
P2013/1869	žlutá citronová	PY 184	2,20	84	160	95
P2013/1878	oranžová	PO 67	1,12	61	390	258
P2013/1880	červenohnědá	PR 101	1,70	80	200	110
P2013/1883	červená	PR 254	1,15	63	370	247
P2013/1884	magenta	PR 122	1,05	50	500	350
P2013/1898	černá	PB 7	1,09	61	390	209
P2013/1899	černá	PB 7	1,16	65	350	198
P2013/1900	plnič P	-	1,77	79	210	129
P2013/9110	hliník	-	1,32	60	400	322

**VOC, TOC**

VOC: 0,20 – 0,50 kg/kg pasty	TOC: 0,10 – 0,35 kg/kg pasty
Výrobek je určen pouze pro použití v zařízeních nebo k činnostem, které jsou regulované podle zákona č.201/2012Sb. o ochraně ovzduší, vyhlášky č.415/2012 Sb. o přípustném znečišťování a jejím zjišťování ve znění pozdějších předpisů.	

**Manipulace**

Při manipulaci postupujte opatrně. Před použitím se seznamte s pokyny v bezpečnostním listu a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a předpisy. Výrobek obsahuje organická rozpouštědla. Dodržujte základní hygienická pravidla. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Při práci používejte ochranné rukavice, ochranu očí, ochranný oděv. Zajistěte účinné větrání pracoviště.

**Skladovatelnost**

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 24 měsíců od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C. Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti.

**Likvidace obalů a odpadů**

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. Dále viz bezpečnostní list výrobku.

Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky, a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.